KLB Kötztal

лакове и подови покрития

Грундове	3
Реконструктивни, инжекционни и свързващи смоли, готови за използване разтвори	6
Свързващи агенти за декоративни покрития, епоксидни смоли за холкери, защитни покрития / запечатки/	8
Епоксидни покрития	11
Покрития с wHD акредитация, Покрития за паркинги	14
Покрития за стени и защитни покрития / запечатки	15
Паро-пропускливи епоксидни покрития	16
Система от епоксиден цимент	18
Полиуретанови покрития	19
Покрития от полиуретан-бетон	23
Акрилни смоли	26
Електропроводими покрития	28
Защитни покрития и импрегнатори	30
Почистващи средства, разредители и добвки	33
Аксесоари	35
Пигменти и PVC чипове	37
Кварцов пясък	38
Гама стандартни цветове на KLB покрития	40

EP 30

EP 50

EP 51 RAPID S

EP 52 Special

EP 52 RAPID

ГРУНДОВЕ

EP 30 2 комп. епоксиден грунд

Нисковискозна, не съдържаща разтворител 2- компонентна епоксидна смола, която може да се използва като грунд, за хастари и като разтвор от реактивна смола.
Опаковки: 3x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	800 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Разтвор	** 1.2 kg/m2 смола на 6 mm	10 kg
Смесване*	A : B = 3 : 1	5 kg
Време на изсъхване	** 12 – 15 часа при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.09 kg/l	1 kg

EP 50 Универсален 2 комп. епоксиден грунд и строителна смола

Несъдържаща разтворител, безцветна, универсална 2-компонентна епоксидна смола, която може да се използва като грунд, за хастари и като разтвор от реактивна смола.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	600 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Разтвор	** 1.2 kg/m2 смола на 6 mm	10 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	5 kg
Време на изсъхване	** 6 - 8 часа при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.09 kg/l	1 kg

EP 51 RAPID S Бързо съхнещ 2 комп. епоксиден грунд

Бързо съхнеща, универсална 2-компонентна епоксидна смола, която може да се използва като грунд, за хастари и като разтвор от реактивна смола.
Готова за последващи покрития след около 2 – 3 часа при 20 °C. Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x160kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	560 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Разтвор	** 1.2 kg/m2 смола на 6 mm	10 kg
Смесване*	A : B = 100 : 40	12x1 kg
Време на изсъхване	** 2 - 3 часа при 20 °C	1 kg
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

EP 52 Special Primer Устойчив на влага специален грунд

Несъдържащ разтворител 2-компонентен епоксиден грунд с висока устойчивост на влага и с висока адхезивна способност. Подходящ за влажни и трудни за работа основи. Използвайте след обезмасляване на бетона, както и като свързващ материал за метал. Опаковки : 3x200kg Компон. A / 1x180kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	960 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Разтвор	** 1.2 kg/m2 смола на 6 mm	10 kg
Смесване*	A : B = 100 : 60	
Време на изсъхване	** 12 - 15 часа при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	1 kg

EP 52 RAPID Устойчив на влага специален грунд, бързо съхнещ

Несъдържащ разтворител 2-компонентен епоксиден грунд с висока устойчивост на влага и много висока адхезивна способност. Подходящ за влажни и трудни за работа основи. Процесът на изсъхване започва при 5°C в рамките на около 4 – 6 часа при 20 °C.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	600 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Разтвор	** 1.2 kg/m2 смола на 6 mm	
Смесване*	A : B = 100 : 50	10 kg
Време на изсъхване	** 4 - 6 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EP 55

EP 55 Универсална 2-комп. епоксидна смола за основи и хастари за нискоемисионни покрития

Несъдържаща разтворител, безцветна, универсална 2-комп. епоксидна смола за основи и хастари. Тествана и сертифицирана за покрития с ниска степен на емисия като EP 202, PU 410 или PU 420.
С акредитация от DIBt – Немски институт за строителни технологии.
Опаковки : 3x200kg Компон. A / 1x180kg Компон. B

Грунд	** 0.30 – 0.40 kg/m2	960 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 100 : 55	10 kg
Време на изсъхване	** 12 - 15 часа при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.07 kg/l	1 kg

EP 57

EP 57 Нискоемисионна 2-комп. епоксидна смола за основи

Нискоемисионна, универсална 2-комп. епоксидна смола за основи и хастари или за изравнителни слоеве, както при възстановителни дейности, така и в новото строителство. Тествана в комбинация с епоксидната система на KLB EP 202 съгласно AgBB. Класифицирана като много нискоемисионна.
С акредитация от DIBt – Немски институт за строителни технологии.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x160kg Компон. B

Грунд	** 0.25 – 0.35 kg/m2	560 kg
Хастар	** 0.45 – 0.60 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 100 : 40	10 kg
Време на изсъхване	** 7 - 10 часа при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	1 kg

EP 71

EP 71 Нискоемисионна 2-комп. епоксидна смола за основи

2-компонентен епоксиден състав за напълване на грундове, за изравнителни слоеве и хастари. Използва се преди всякакви последващи покрития. Готов за употреба, бързо съхнещ.

Разход	** 0.6 – 1.3 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 6 : 1	15 kg
Време на изсъхване	** 5 - 6 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.70 kg/l	

EP 78

EP 78 Oil Wash Primer 2 комп. епоксидна смола – състав за грундиране на замърсени с масла повърхности

2-компонентна епоксидна смола - състав за грундиране, специално за замърсени с масла подове. Якост на свързване. Използва се в комбинация с PS 22 след обезмасляване.

Разход	** 0.70 – 1.20 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 8 : 1	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 2.01 kg/l	

EP 727 E

EP 727 E 2 комп. епоксидна смола – емулсионен грунд, бързо съхнещ

2-компонентна, готова за употреба и бързо съхнеща епоксидна емулсия. Не съдържа разтворител. Използва се като грунд за минерални основи. Върху него се полага паропропускливата епоксидна KLB система EP 785 HS

Разход	** 0.12 – 0.20 kg/m2	25 kg
Смесване*	A : B = 1 : 3	10 kg
Време на изсъхване	** 3 - 4 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

PU 61 RAPID

PU 61 RAPID Бързо съхнещ еднокомпонентен полиуретанов грунд

Полиуретанов грунд заздравяване на абсорбантни минерални субстрати. Не съдържа разтворител и е готова за употреба. Съхне от влагата. Използва се за лепене на паркет с лепило от реактивна смола. Подходящ също за грапави подове преди полагането на минералните награпавяващи хастари. Хигроскопичните основи са проходими след 60 – 90 минути при 20 °C. Нехигроскопичните след 2 – 3 часа при 20 °C.

Разход	** 0.10 – 0.15 kg/m2	10 kg
Време на изсъхване	** 2 - 3 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.17 kg/l	

EP 5100 Plus

EP 5100 Plus Бързо съхнеща 2 комп. епоксидна смола за монтажни и ремонтни дейности

Бързо съхнеща, универсална 2-компонентна епоксидна смола за ремонтни дейности, монтажни дейности и адхезия преди всякакви покрития.

Смесване	A : B = 100 : 70	17 kg
Време на изсъхване	** 50 - 70 мин. при 20 °C	12x1 kg
Плътност A + B	** 1.21 kg/l	12x1 kg

D 90

AC 1280

AC 395

PU 465 LQ

PU 465

РЕКОНСТРУКТИВНИ, ИНЖЕКЦИОННИ И СВЪРЗВАЩИ СМОЛИ, ГОТОВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ РАЗТВОРИ

D 90 Добавка за бетон на дисперсна основа

Синтетична дисперсия, която не съдържа разтворители. Добавка за бетонни разтвори. Подобрява свойствата на разтвора. Подходяща за всички видове разтвори и бетон.

Смесване*	** 20 %	1 000 kg
Плътност	** 1.02 kg/l	125 kg

AC 1280 2 комп. акрилна смола за възстановяване

Ниско вискозна, бързо втвърдяваща 2 комп. акрилна смола за възстановяване. Използва се за пукнатини в замазки и за дребни увреждания по повърхността.

Поръчвайте втвърдяващия компонент отделно. Само опаковките от 1 кг съдържат втвърдител!

Смесване	A : B = 100 : 2 - 4	25 kg
Време на изсъхване	** 1 час при 20 °C	10 kg
Плътност A + B	** 1.00 kg/l	12x1 kg, 1 kg

AC 395 2 комп. акрилна смола за фугиране

Сива 2 компонентна свързваща смола за пластично запълване на оформени в бетона фуги. Готова за употреба, бързо стягаща, може да се шлайфа, с включен компонент – втвърдител.

Време на изсъхване	** 20 – 40 мин. при 20 °C	12x1 kg
Плътност A + B	** 1.65 kg/l	1 kg

PU 465 LQ-Течна 2 комп. полиуретанова фугираща смес за заливане на съединителни и компенсаторни фуги за PU-бетон, цветна,

Течна, еластична, несъдържаща разтворител, цветна 2 комп. полиуретанова свърваща маса. Специално за съединителни и компенсаторни фуги с малко движение. Особено подходяща за покрития от PU-бетон. Износоустойчива, с висока устойчивост на температура и химикали. Може да настъпят много леки отклонения в цвета, техническите показатели на полиуретановата фугираща маса, обаче, остават непроменени, въпреки това.

Налична в следните цветове: беж, червен, зелен, сив

Смесване	A : B = 100 : 15	1 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Удължение при скъсване	** 35 %	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

PU 465-Паста 2 комп. полиуретанова фугираща смес за съединителни и компенсаторни фуги за PU-бетон, цветна,

Пастообразна, цветна 2 комп. полиуретанова свърваща маса, еластична и несъдържаща разтворител. Специално за съединителни и компенсаторни фуги с малко движение. Особено подходяща за покрития от

Смесване	A : B = 100 : 15	1 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Удължение при скъсване	** 35 %	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

PU-бетон. Износоустойчива, с висока устойчивост на температура и химикали. Може да настъпят много леки отклонения в цвета, техническите показатели на полиуретановата фугираща маса, обаче, остават непроменени, въпреки това.
Налична в следните цветове: беж, червен, зелен, сив

EP 85 Fine готов за употреба 2 комп. епоксиден строителен разтвор с фина зърнометрия за холкери и ремонтни дейности

EP 85 Fine

Несъдържащ разтворител 2-компонентен епоксиден разтвор за вдлъбнати и изпъкнали корнизи. Използва се също за ремонтни работи и като пълнител. Лесен за работа и фин за създаване на гладки защитни покрития. Добра адхезия, съхне без да се сляга, бързо втвърдява.

Разход	**** 1.9 kg/m2 /mm**	**15 kg**
Смесване*	**A : B = 100 : 5.25**	
Време на изсъхване	**** 8 - 10 часа при 20 °C**	
Плътност A+B	**** 1.88 kg/l**	

EP 1270 Несъдържаща разтворител инжекционна смола

EP 1270

Несъдържаща разтворител 2 компонентна епоксидна смола с ниска вискозност. Използва се за ремонтни дейности и като пълнител.

Смесване	**A : B = 100 : 46**	**30 kg**
Време на изсъхване	**** 24 – 36 часа при 20 °C**	**10 kg**
Плътност A + B	**** 1.10 kg/l**	**12x1 kg**
		1 kg

СВЪРЗВАЩИ АГЕНТИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ, ЕПОКСИДНИ СМОЛИ ЗА ХОЛКЕРИ, ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ / ЗАПЕЧАТКИ/

DS 900

DS 900 Свързващ агент на дисперсна основа за стени

Силно свързващ агент за вертикални повърхности с кварцов пясък на базата на еднокомпонентна дисперсия.

Да не се използва за постоянно влажни пространства !

Количество свързващ агент	** 20 %	25 kg
Време на изсъхване	** 24 – 48 часа при 20 °C	10 kg
Плътност	** 1.05 kg/l	5 kg

DS 925

DS 925 Дисперсия – Пълнител

Еднокомпонентна декоративна запечатка за камък за покрития с кварцов камък.

Да не се използва за постоянно влажни пространства !

Разход	** 0.55 – 1.15 kg/m2	25 kg
Време на изсъхване	** 24 – 48 часа при 20 °C	10 kg
Плътност	** 1.02 kg/l	5 kg

EP 150

EP 150 2 комп. епоксидна смола

Универсална 2-компонетна епоксидна смола. За ръчно и машинно нанасяне като синтетична смола и за декоративни покрития с пясък. Много леко пожълтява.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Разтвор	** 0.15 – 0.25 kg/m2 /mm	600 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	30 kg
Време на изсъхване	** 10 - 13 часа при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EP 172

EP 172 Висококачествена 2 комп. епоксидна смола за декоративни покрития, неоцветена

Нискоемисионна 2-компонетна епоксидна смола свързващ агент, с нова формула, която не съдържа разтворители. Тествана съгласно AgBB. Висококачествена 2 комп. епоксидна смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от кварцов камък, за декоративни течни покрития, както и за запечатване на посипани покрития.
С акредитация от DIBt като подходяща за използване в пространства за възстановяване и забавления.

Опаковки: 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Декоративен разтвор	** 0.15 – 0.25 kg/m2 /mm	600 kg
Завършващо покритие	** 0.60 – 0.80 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 8 - 11 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.07 kg/l	

EP 174

EP 174 Свързващ агент за декоративни камъчета, неоцветен, по-бързо втвърдяващ

Висококачествена 2 комп. епоксидна смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от камъчета, за грапави покрития и покрития с кварцов пясък. Бързо втвърдяващ.
Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Декоративен разтвор	** 0.15 – 0.25 kg/m2 /mm	600 kg
Завършващо покритие	** 0.60 – 0.80 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 8 - 11 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.07 kg/l	

EP 175

EP 175 Свързващ агент за декоративни подове, неоцветен,

Висококачествена 2 комп. епоксидна смола, която много леко пожълтява.
За декоративни покрития от камъчета, за запечатване на покрития от кварцов пясък и за грапави покрития.

Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Декоративен разтвор	** 0.15 – 0.25 kg/m2 /mm	600 kg
Завършващо покритие	** 0.60 – 0.80 kg/m2	30 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 10 - 13 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EP 175 Special

EP 175 Special Смола за запечатване на декоративни подове, прозрачна

Висококачествена 2 комп. епоксидна смола, която много леко пожълтява за запечатване на покрития от кварцов пясък, цветни и грапави покрития.

Опаковки : 2x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Завършващо покритие	** 0.60 – 0.90 kg/m2	600 kg
Смесване*	A : B = 2 : 1	30 kg
Време на изсъхване	** 10 - 12 часа при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EP 177

EP 177 2 комп. епоксидно защитно покритие за подове от камъчета, прозрачно

Силно тиксотропна, прозрачна 2 комп. епоксидна смола за запечатване на покрития от кварцов пясък и ситен мрамор за вътрешни пространства. Подходяща за зърнометрия 1-4 мм. Нанася се с гумено скуиджи. Дообработва се с валяк, ако е необходимо. Смолата е леко оцветена и показва много леко пожълтяване.
Да се използва в комбинация с подходящо защитно покритие, особено на места с висока влажност.

Смесване*	A : B = 100 : 50	600 kg
Време на изсъхване	** 10 - 12 часа при 20 °C	30 kg
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	10 kg
Разход	** 0.40 – 0.80 kg/m2	

PU 9010 Flex

PU 9010 Flex непроменящо цвета 1-комп. полиуретаново покритие , прозрачна

Неоцветено, съхнещо от влагата, еднокомпонентно полиуретаново покритие. Остава непроменено от слънчевата светлина и не прашасва, на основа разтворители. Използва се като свързващ агент за изравнителни и за горни/финишни покрития, особено на открито.

Грунд	** 0.50 – 0.90 kg/m2	12 kg
Разтвор	** 0.20 – 0.25 kg/m2 /mm	5 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

PU 9018 Flex Color

PU 9018 Flex Color непроменящо цвета 1-комп. полиуретаново покритие , цветно,

Цветно, съхнещо от влагата, еднокомпонентно полиуретаново покритие. Остава непроменено от слънчевата светлина и атмосферните влияния, на основа разтворители.
Налично в следните цветове:
Приблизит. RAL 7032 (Каменно сиво),
Приблизит. RAL 7038 (Сиво-ахат)
(Други цветове по желание при минимално количество за поръчка 60 кг)

Грунд	** 0.50 – 0.90 kg/m2	12 kg
Разтвор	** 0.20 – 0.25 kg/m2 /mm	5 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

PU 9030 Flex непроменящ цвета 2 комп. полиуретанов свързващ агент за декоративни покрития от кварцови камъчета

Неоцветен, 2 компонентен полиуретанов свързващ агент, устойчив на светлина и не се разпрашава. За непроменящи цвета си покрития от кварцови камъчета. За употреба на закрито и открито. Не съдържа разтворител и отделя по-малко мирис.

Разход разтвор	**** 0.20 – 0.25 kg/m2 /mm**	**10 kg**
Смесване	**A : B = 1 : 1**	**5 kg**
Време на изсъхване	**** 18 - 24 часа при 20 °C**	
Плътност A+B	**** 1.13 kg/l**	

EP 99
EP 100 VS
EP 200 VF
EP 202

ЕПОКСИДНИ ПОКРИТИЯ

EP 99 Покрйвна смола, не съдържа разтворител, цветна

Ненапълнена, цветна, двукомпонентна епоксидна смола. За гладки и грапави покрития в комбинация с пясък смес на KLB-Sand Blend 2/1 за зони в промишлеността. Използва се като свързавщ агент в системите, изграждащи антихлъзгащите - RX покрития, за подове с изискване за антихлъзгавост.

Разход	** 1.0 – 1.2 kg/ m2 при 2 мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 1.5 тегловни единици KLB 2/1	10 kg
Смесване	A : B = 2 : 1	
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

EP 100 VS 2-компонентно епоксидно покритие, не съдържа разтворител, цветно

Цветна, ненапълнена, двукомпонентна епоксидна смола. Използва се в комбинация с пясък KLB-Sand Blend 2/1 за саморазливни и грапави покрития. С висока способност за пълнене. Отлични свойства за работа. Леко еластична.

Разход	** 0.9 – 1.1 kg/ m2 при 2 мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 1.8 тегловни единици KLB 2/1	10 kg
Смесване	A : B = 7 : 3	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

EP 200 VF Висококачествено 2-компонентно епоксидно саморазливно покритие, цветно

Висококачествена, цветна, саморазливна замазка, не съдържа разтворител. Може да се пълни с кварцов пясък до 0.7 тегловни единици, в зависимост от дебелината на слоевете и температурата. Полу-еластична. Много леко пожълтява.

Разход	** 1.40 – 1.60 kg/ m2 на мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 0.7 тегловни единици кварцов пясък 0.1/0.3 мм	10 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.48 kg/l	

EP 202 Нискоемисионно 2-компонентно епоксидно покритие , цветно

Нискоемисионно, цветно и саморазливно 2–компонентно епоксидно покритие за получаване на твърди, както гладки, така и грапави покрития, специално за индустриални подове. В комбинация с грунда KLB EP 57, с ниско съдържание на летливи органични съединения, тествани съгласно AgBB. Покритието е класифицирано като много нискоемисионно.
С акредитация от DIBt – Немски институт за строителни технологии.

Разход	** 1.40 – 1.50 kg/ m2 на мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 0.5 тегловни единици кварцов пясък 0.1/0.3 мм	12 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.44 kg/l	

EP 213

EP 213 2-компонентно, саморазливно епоксидно покритие, цветно

Двукомпонетна епоксидна смола – разливен разтвор за гладки саморазливни покрития и основен слой за грапави покрития. Отлични свойства за нанасяне. Много икономична. Може да се пълни с кварцов пясък до 0.5 тегловни части в зависимост от желаната дебелина.

Разход	** 1.40 – 1.60 kg/ m2 на мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 0.5 тегловни единици кварцов пясък 0.1/0.3 мм	10 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.48 kg/l	

EP 213 RAPID

EP 213 RAPID 2-компонентно, саморазливно епоксидно покритие, бързо втвърдяващо, цветно

Двукомпонетна епоксидна смола – разливен разтвор за гладки саморазливни покрития и основен слой за грапави покрития. Добри свойства за нанасяне и бързо втвърдяваща. Върху новонанесеното покритие може да се стъпва след 6-8 часа при 20 °C

Разход	** 1.40 – 1.60 kg/ m2 на мм	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 6 - 8 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.43 kg/l	

EP 216

EP 216 All-purpose Универсално покритие и горен повърхностен слой, цветно

Готова за употреба, не съдържаща разтворител, саморазливна епоксидна смола за гладки покрития. Използва се като основен и като завършващ слой за грапави покрития. Специално за паркинги, тествана съгласно OS 8. Ненапълнена се използва за тънкослойни покрития. За покрития с дебелина по-голяма от 1.5 мм, се пълни с кварцов пясък до 0.7 тегловни части.

Разход	** 1.30 – 1.50 kg/ m2 на мм	30 kg
Добавка на пълнител	до 0.7 тегловни единици кварцов пясък 0.1/0.3 мм	10 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.42 kg/l	

EP 220

EP 220 Покритие от 2-компонентна епоксидна смола, цветна

Готова за употреба, не съдържаща разтворител, саморазливна 2-компонентна епоксидна смола. Добри разливни свойства.

Разход	** 1.40 – 1.60 kg/ m2 на мм	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 233 EL+

EP 233 EL+ 2-компонентно епоксидно покритие с SIC текстура, цветно

2-компонентно покритие, което се нанася с валяк. Съдържа силикон-карбид. С фина структура, прави повърхността лъскава по своя завършек. Нанася се с мистрия с финни зъбци и найлонов валяк. Много икономично.

Разход	** 0.45 – 0.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.37 kg/l	

EP 236

EP 236 2-компонентно епоксидно покритие – текстурирано, цветно

Несъдържащо разтворител, не гладко покритие.
Нанася се с назъбена мистрия и текстилен валяк върху грундирани повърхности. Получава се лъскава повърхност със силен еефект на портокалова повърхност.

Разход	** 0.55 – 0.60 kg/ m2	20 kg
Смесване	A : B = 6 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 260 Decor

EP 260 Decorative Декоративно епоксидно покритие – гранит ефект

Декоративно епоксидно покритие с ефект гранит.

Налично в 4 декоративни цвята:
079 Антрацит 078 Светло сиво
080 Сив гранит 082 Беж

Разход	** 2.80 – 4.10 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 6 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 14 - 16 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

EP 275

EP 275 Защитно покритие от епоксидна смола, неоцветено

Неоцветен, не съдържащ разтворител, саморазливен епоксиден защитен слой за запечатване на гладки и покрития, поръсени с цветен чипс . Много леко пожълтява. Отлични покрùвни и разливни свойства.

Разход	** 0.40 – 0.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 10 - 13 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

EP 285 CR

EP 285 CR 2-компонентно, саморазливно епоксидно покритие, устойчиво на химикали, цветно

Висококачествено 2-компонентно епоксидно саморазливно покртитие с много добра устойчивост на химикали. За гладки покрития на слоеве от 2-3 мм. Използва се също за грапави покрития.

Разход	** 2.50 – 3.50 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 290 Flex

EP 290 Flex Гъвкаво покритие и уплътнителен разтвор/състав, цветно

Не съдържащо разтворител, гъвкаво, саморазливно 2-компонентно покритие от епоксидна смола. Използва се за уплътняване на гъвкави междинни слоеве, както и като енерго-еластичен разтвор за запълване на фуги с малко движение. Особено за уплътняване под кухненски плотове.

Разход	** 1.20 – 1.50 kg/ m2 /mm	30 kg
Смесване	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.20 kg/l	

EP 296 TS

EP 296 Top-Sealer 2-компонентно епоксидно защитно покритие, гланцово, цветно

Висококачествена, с висока интензивност на цвета 2-компонентна епоксидна запечатка. Използва се като цветно завършващо покритие за грапави, антихлъгащи повърхностни слоеве.

Разход	** 0.50 – 1.50 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 3 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.26 kg/l	

EP 296 RAPID

EP 296 RAPID Бързосъхнещо 2-компонентно епоксидно защитно покритие, гланцово, цветно

Бързосъхнеща, с висока интензивност на цвета 2-компонентна епоксидна запечатка. Използва се като цветно завършващо покритие за грапави, антихлъгащи повърхностни слоеве. Върху нея може да се стъпва след 5-6 часа при 20 °C/ 68 ˚F.

Разход	** 0.50 – 1.50 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 3 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 5 – 6 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.33 kg/l	

ПОКРИТИЯ С WHD АКРЕДИТАЦИЯ, ПОКРИТИЯ ЗА ПАРКИНГИ

EP 28

EP 28 2-компонентен епоксиден грунд, Строителна смола

Не напълнена, неоцветена, 2-компонентна епоксидна смола за грунд и грапави покрития.

Опаковки: 3x200kg Компон. A / 1x200kg Компон. B

Разход	** 0.30 – 0.40 kg/ m2	800 kg
Хастар	** 0.40 – 0.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 3: 1	10 kg
Време на изсъхване	** 6 - 10 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.09 kg/l	

EP 216

EP 216 Универсално покритие и запечатка, цветно

Готова за употреба, не съдържаща разтворител, саморазливна 2-компонентна епоксидна смола за гладки покрития. Използва се като основен слой и като завършващо защитно покритие – запечатка за грапави покрития. Специално за паркинги, тествано съгласно OS 8. Не напълнена се използва за тънкослойни покрития. За покрития с дебелина на слоевете по-голяма от 1.5 мм, може да се пълни с кварцов пясък до 0.7 части на единица тегло.

Разход	** 2.50 – 3.50 kg/ m2	30 kg
Добавка на пълнител	До 0.7 части на единица тегло кварцов пясък 0.1/0.3 мм	
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.42 kg/l	

EP 280 WHG

EP 280 WHG Електро-проводимо, химически устойчиво покритие с WHG акредитация, цветно

Електропроводимо, химически устойчиво покритие за колекторни канализации/колектори на отпадни води, съгласно Закона за водните ресурси. С акредитация от надзора на обекти. Подходящо за изолирани/ защитени срещу експлозия зони.

Разход	** 2.40 – 2.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 282 WHG

EP 282 WHG Химически устойчиво покритие с WHG акредитация, цветно

Химически устойчиво покритие за колекторни канализации/колектори на отпадни води, съгласно Закона за водните ресурси. С акредитация от надзора на обекти.

Разход	** 2.40 – 2.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

ПОКРИТИЯ ЗА СТЕНИ И ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ / ЗАПЕЧАТКИ

EP 652 W

EP 652 W Не съдържащо разтворител , твърдо тиксотропно 2-компонентно покритие за гладки покрития върху стени и тавани

Използва се за гладки защитни безфугови покрития за стени и тавани. Може да се нанася неколкократно. В зависимост от оголванията и начина по който изглежда, се нанася на 2 до 4 покрития с шлайфане между тях.

Стандартни цветове: приблизит. RAL 9010 (Бял), RAL 1015 (светла слонова кост), RAL 7035 (Светло сив), други цветове по заявка при минимално количество за покупка 40 кг.

Разход за един слой	** 0.80 – 1.20 kg/ m2	20 kg
Тънко покритие	** 0.25 – 0.50 kg/ m2	8 kg
Стандартно покритие	** 1.30 – 1.60 kg/ m2 / мм	
Смесване	A : B = 3 : 1	
Време на изсъхване	** 14 - 20 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.14 kg/l	

PU 806 E

PU 806 E Нискоемисионно, щадящо околната среда 2-компонентно матово защитно покритие, цветно

Нискоемисионно, цветно, устойчиво на светлина, 2 компонентно матово защитно покритие на основата на висококачествена полиуретан-дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се използва като завършващо мат покритие. Тествано по метода за съдържание на емисии от AgBB – Немския Институт за строителни технологии емисии. Класифицирано като много нискоемисионно. С акредитация от DIBt – Немския институт за строителни технологии за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.14 – 0.18 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 100 : 13,6	5 kg
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.15 kg/l	

EP 699 S

EP 699 S 2-компонентен епоксиден свързващ агент за покрития върху стени и тавани, цветен

2-компонентна епоксидна смола, тиксотропна, цветна, не съдържа разтворител. За почистващите се хигиенични покрития върху стени и тавани в хранителната промишленост. Комбинира се с укрепващ вълнен текстил VA 125 x 300 за здраво, икономично покритие.
За обикновено защитно покритие, укрепващата текстил може да не се използва.
Налични цветове:
KLB стандартни цветове: приблизит. RAL 9010 (Бял)
(други цветове по заявка)

	25 kg
	10 kg

ПАРО-ПРОПУСКЛИВИ ЕПОКСИДНИ ПОКРИТИЯ

EP 705 E

EP 705 E Нискоемисионно 2-компонентно епоксидно защитно покритие – мат

Нискоемисионна 2-компонентна емулсия от епоксидна смола за запечатване на епоксидни покрития – мат ефект.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m2	25kg
Смесване	A : B = 2 : 3	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.07 kg/l	

EP 706 E

EP 706 E Нискоемисионно 2-компонентно епоксидно защитно покритие – мат, цветно

Цветна, нискоемисионна 2-компонентна емулсия от епоксидна смола за запечатване на епоксидни покрития.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 2 : 3	5 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

EP 722 E

EP 722 E 2-компонентна епоксидна смола – емулсия, неоцветена

2-компонентна епоксидна смола - емулсия. Безцветен импрегнатор за минерални повърхности като бетон, замазки и трудни за покриване субстрати. Разреждащ се с вода, концентрат.

Разход	** 0.04 – 0.10 kg/ m2	30 kg
Разреждане	1 кг смола : 0,5-1 л вода	12 kg
Смесване	A : B = 1 : 2	
Време на изсъхване	** 18 -24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.06 kg/l	

EP 727 E

EP 727 E 2-компонентна епоксидна смола – емулсия- грунд, бързо съхнещ

2-компонентна, готова за употреба, бързо съхнеща емулсия от епоксидна смола, която не съдържа разтворител. Използва се като грунд за минерални повърхности. Използва се паропропускливата епоксидна система EP 785 HS като последващо покритие.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.12 – 0.20 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 1: 3	10 kg
Време на изсъхване	** 3 - 4 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

EP 740 E

EP 740 E 2-компонентна епоксидна емулсия – защитно покритие, полу мат, цветно

Не съдържаща разтворител, на водна основа, матова 2-компонентна емулсия от епоксидна смола, която се използва като защитно покритие за индустриални и търговски площи, подложени на леко натоварване. Разрежда се с вода.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих

Разход	** 0.25 – 0.35 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 1 : 5	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.32 kg/l	

EP 750 E

EP 750 E Нискоемисионна 2-компонентна епоксидна емулсия – защитно покритие, гланцова, цветна

Нискоемисионна, гланцова, 2-компонентна емулсия от епоксидна смола, която се използва като защитно покритие за индустриални и търговски площи, подложени на леко натоварване. Съвременна технология на водна основа. Не съдържа разтворител. Нанася се с валяк. Разрежда се с вода.

Разход	** 0.20 – 0.30 kg/ m2	25 kg.
Смесване	A : B = 1 : 5	10 kg.
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.35 kg/l	

EP 782 E

EP 782 E Base Coat 2-компонентна епоксидна емулсия- грунд

2-компонентен грунд/пълнител на основата на водоразтворима епоксидна смола за паро-пропускливи системи.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих, ако се използва в такива системи.

Разход	** 0.60 – 1.50 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 1 : 3	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 20 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.56 kg/l	

EP 785 HS

EP 785 HS Паро-пропускливо разливно покритие, цветно

Не съдържащо разтворител, цветно разливно покритие на основата на емулсифицирана епоксидна смола. Много добри разливни свойства.
С акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих от DIBt /Немския институт за строителни технологии/.

Разход	** 1.75 kg/ m2 /mm	30 kg
Дебелина на слоя	** 1.50 – 2.50 mm	11 kg
Смесване	A : B = 100 : 13,6	
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.15 kg/l	

EP 785 EL+

EP 785 EL + Електропроводимо водо-паро-пропускливо разливно покритие, цветно

Не съдържащо разтворител, цветно разливно покритие.Използва се в комбинация с електропроводимия грунд EP799

Разход	** 2.60 – 3.00 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 1 : 10	11 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.76 kg/l	

EP 790 EL+

EP 790 EL + Електропроводимо 2-компонентно епоксидно защитно покритие, мат ефект, цветно

Електропроводимо, цветно 2-компонентно епоксидно защитно покритие с ниско съдържание на разтворители. Мат запечатка за EP 785 EL+

Разход	** 0.15 – 0.18 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 1 : 2	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.24 kg/l	

EP 799

EP 799 Conductive Base Coat Епоксиден грунд с висока електропроводимост

Не съдържащ разтворител, 2-компонентен епоксиден електропроводим слой. Използва се в системите за електропроводими покрития. Лесна за работа епоксидна емулсия. За KLB-System Epoxy EP 211 ESD да се използва специално предназначеният електропроводим EP 799 ESD.

Разход	** 0.10 – 0.14 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 1 : 4	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EC 625

EC 600 C

СИСТЕМА ОТ ЕПОКСИДЕН ЦИМЕНТ

EC 625 Grund 2-компонентен епоксиден грунд за епокси цимент EC 600C

Готова за употреба, нискоемисионна, 2-компонентна емулсия - грунд, която се използва като паро-пропусклив основен слой преди полагането на епоксидния цимент KLB-System Epoxy EC 600 C

Разход	** 0.180 – 0.250 kg/ m2 на слой	12 kg
Смесване	A : B = 1 : 2	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.06 kg/l	

EC 600 C 2-компонентен епокси циментов разтвор

Саморазливен 2-компонентен епоксиден циментов разтвор. Използва се като изравнителен и намаляващ скоростта на осмозата, междинен слой, специално за реконструкция и възстановяване на търговски и индустриални площи. Комбинира се със специалният за целта, грунд EC 625, който се нанася преди полагането на епоксидния цимент.

Разход	2 kg/ m2 /mm Препоръчит. дебелина 3 -6 mm	25 kg
Смесване	A : B = 100 : 18	
Време на изсъхване	** 12 - 16 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 2.1 kg/l	

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПОКРИТИЯ

PU 410 Еластично 2-компонентно полиуретаново покритие, цветно, с устойчивост на цвета на светлината

PU 410

Нискоемисионно, устойчиво на въздействието на светлината, еластично 2-компонентно полиуретаново покритие. Не пожълтява, за площи с високи изисквания относно изгледа на покритието оптически, т. е. за офиси и пространства за презентации. С акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих от DIBt /Немския институт за строителни технологии/.

Устойчиво на пожълтяване!

Разход	** 1.20 – 1.40 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 2 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.30 kg/l	

PU 413 EL+ Проводимо, еластично 2-компонентно полиуретаново разливно покритие, цветно,

PU 413 EL+

Цветно, електропроводимо, еластично 2-компонентно полиуретаново покритие с добра устойчивост на киселини. Използва се в комбинация с епоксидния грунд с висока електропроводимост EP799 и в зависимост от изискванията, с PU 881 EL + като завършващо покритие. Подходящо за повърхности, податливи на деформации като асфалтови замазки.

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход	** 1.90 – 2.30 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.43 kg/l	

PU 420 Еластично 2-компонентно полиуретаново разливно покритие, цветно,

PU 420

Не съдържащо разтворител, цветно, разливно полиуретаново покритие за гладки подове. Подходящо за повърхности, податливи на деформации като асфалтови замазки . С акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих от DIBt /Немския институт за строителни технологии/.

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход	** 1.40 – 1.50 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

PU 421 Еластично 2-компонентно полиуретаново разливно покритие, цветно,

PU 421

С ниска вискозност, не съдържащо разтворител, цветно, разливно полиуретаново покритие за гладки подове, грапави покрития и уплътнителни слоеве - хастари. Подходящо за повърхности, податливи на деформации като асфалтови замазки или дървени субстрати. Може да се пълни!

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход	** 1.40 – 1.50 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.50 kg/l	

PU 426

PU 426 Много еластично 2-компонентно полиуретаново покритие, цветно,

Еластична, 2-компонентна полиуретанова система за свързващо уплътняване – надмостване. За зони с леко натоварване. Със сертификат за оценка на съответствието – General Appraisal Certificate (abP)

Не устойчива на пожълтяване!

Разход	** 1.30 – 1.50 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 6 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 24 - 28 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.42 kg/l	

PU 427

PU 427 Еластичен, не цветен 2-компон. полиуретанов свързващ агент

Не съдържащ разтворител, полиуретанов свързващ агент в естествен цвят, за еластичен разтвор и разливни покрития върху повърхности, податливи на деформации.

Не устойчив на пожълтяване!

Разход	** 0.25 – 0.40 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 100 : 40	10 kg
Време на изсъхване	** 24 - 28 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.02 kg/l	

PU 493 K

PU 493 K 2-компонентно полиуретаново лепило

Еластично, тиксотропно 2-компонентно полиуретаново лепило за монтаж на разл. части, покрития и изолация под еластични 2-компонентни покрития върху абсорбантни и не абсорбантни повърхности

Разход	** 0.45 – 0.80 kg/ m2 / mm	24 kg
Смесване	A : B = 7 : 1	8 kg
Време на изсъхване	** 12 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.61 kg/l	

PU 425 Comfort

PU 425 Comfort Еластично 2-компонентно полиуретаново покритие, цветно,

Разливно, нискоемисионно, полиуретаново покритие за гладки, еластични покрития. Подходящо като покритие върху подготвена основа или в комбинация с еластичния междинен слой PU 30 Silent. Комбинирането на тези две покрития създава уютни, много удобни за стъпване подове с добра шумоизолация при удар до 11 dB. PU 425 Comfort е наличен в различни цветове. Материалът не е устойчив на пожълтяване, поради, което трябва да бъде запечатан /т.е върху него плътно да се нанесе защитно покритие/ с PU 806 E.

Разход	** 1.40 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 100 : 25	10 kg
Време на изсъхване	** 24 - 28 часа при 20 °C	

PU 430 Silent

PU 430 Silent 2-компонентен полиуретанов междинен слой за удобни подове/подовете Comfort

Разливно, нискоемисионно, еластично полиуретаново покритие за подове с увеличен за ходене комфорт/ Comfort floors/ и намалено ниво на звука /при динамично въздействие върху тях, както и ниско ниво на шума в съответното пространство. Еластичното покритие може да се комбинира с декоративен завършващ слой PU 425 Comfort (ISPL ниво на звука при удар до степен 11 dB) или с непроменящото се от светлината PU 410

Разход	** 1 kg/ m2 / mm Препоръчит.	24 kg
	Дебелина 3.5 mm	10 kg
Смесване	A : B = 3 : 1	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 0.99 kg/l	

(ISPL ниво на звука при удар до степен 9 dB). Подходящо за висококачесвени подове в търговски и площи за развлечение, и отдих.

PU 475 Special Непроменящо се от светлината 2-компонентно полиуретаново защитно покритие

PU 475 Special

Устойчива на въздействието на светлината, несъдържаща разтворител, бързо съхнеща, полиуретан смола за прозрачен завършващ и запечатващ слой на покрития от цветен пясък. Подходяща за грапави, устойчиви на хлъзгане покрития в мокри помещения, като запълваща порите, запечатка и като гланцово покритие за декоративни, и подове от мозайка в търговски и индустриални площи.

Разход	** 0.6 – 0.9 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 100 : 55	10 kg
Време на изсъхване	** 5 - 6 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.7 kg/l	

PU 426 Много еластично 2-компонентно полиуретаново покритие, цветно,

PU 426

Еластична, 2-компонентна полиуретанова система за свързващо уплътняване – надмостване. За зони с леко натоварване. Със сертификат за оценка на съответствието – General Appraisal Certificate (abP)

Не устойчива на пожълтяване!

Разход	** 1.30 – 1.50 kg/ m2 / mm	30 kg
Смесване	A : B = 6 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 24 - 28 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.42 kg/l	

EP 290 Flex Гъвкаво покритие и уплътнителен разтвор/състав, цветно

EP 290 Flex

Не съдържащо разтворител, гъвкаво, разливно 2-компонентно покритие от епоксидна смола. Използва се за уплътняване на гъвкави междинни слоеве, както и като енерго-еластичен разтвор за запълване на фуги с малко движение. Особено за уплътняване под кухненски плотове.

Разход	** 1.30 – 1.50 kg/ m2 /mm	30 kg
Смесване	A : B = 6 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 24 - 28 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.42 kg/l	

DB 1200 Еластична уплътнителна лента 12 см широка, 50 мл

DB 1200

Еластична уплътнителна лента с широчина 12 см за издигащите се във височина компоненти(под-стена). Лепи се със запечатка/защитно покритие. Подходяща за епоксидни смоли и полиуретан.

	50 мл

DB 1210 Уплътнителна шапка за подови отвори размер 35 x 35 см

DB 1210

Еластично приспособление за уплътняване на елементи на пода. Полага се със защитно покритие – запечатка. Подходящо за епоксидни смоли и полиуретан.

	Кутия	10 бр.

DB 1220

DB 1220 Уплътнителна шапка за стенни отвори за вертикални тръби с гнезда размер 12 x 12 см

Еластично приспособление за уплътняване на елементи в стените Полага се със защитно покритие – запечатка. Подходящо за епоксидни смоли и полиуретан.

Кутия	25 бр.

DB 1230

DB 1230 Приспособление за свързване и уплътняване на вътрешни ъгли

Еластичен вътрешен ъгъл за възходящи елементи (под-стена). Полага се със защитно покритие – запечатка

Кутия	25 бр.

DB 1240

DB 1240 Приспособление за свързване и уплътняване на външни ъгли

Еластичен външен ъгъл за възходящи елементи (под-стена). Полага се със защитно покритие – запечатка.

Кутия	25 бр.

ПОКРИТИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАН-БЕТОН

PU-CONCRETE 4006

PU-CONCERETE 4006 Хим. устойчиво здраво 3-компонентно полиуретан бетон покритие, 6 мм, цветно

Висококачествено 3-компонентно полиуретан бетон покритие за слоеве с дебелина 6 мм върху много силно деформирани подове в мокри помещения, подложени на въздействието на гореща вода и химикали. PU-CONCRETE 4006 може да се използва като гладко или анти-хлъзгащо покритие. Особено подходящо за хранителната промишленост.

Налично в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив
Състои се от PU-CONCRETE 4 000 A+B + PU-CONCRETE 4006 компонент C

Разход	** 10 – 14 kg/ m2	26.50 kg
Смесване	A : B : C = 3.25 : 3.25 : 20.0	53.00 kg
Време на втвърдяване	** 8 - 10 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.96 kg/l	

PU-CONCRETE 4009

PU-CONCRETE 4009 Хим. устойчиво здраво 3-компонентно полиуретан бетон покритие, 9 мм, цветно

Висококачествено 3-компонентно полиуретан бетон покритие за слоеве с дебелина 9 мм върху много силно деформирани подове в мокри помещения, подложени на въздействието на гореща вода и химикали. PU-CONCRETE 4009 може да се използва като гладко или анти-хлъзгащо покритие. Особено подходящо за хранителната промишленост.

Налично в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив
Състои се от PU-CONCRETE 4 000 A+B + PU-CONCRETE 4006 компонент C

Разход	** 16 – 20 kg/ m2	Кофи за комбиниране 30.50 kg
Смесване	A : B : C = 3.25 : 3.25 : 24.0	Кофи за комбиниране 61.00 kg
Време на втвърдяване	** 8 - 10 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 2.02 kg/l	

PU-CONCRETE 4011 Grip

PU-CONCRETE 4011 Grip 3-компонентно полиуретан бетон покритие, устойчиво на хлъзгане, цветно

Висококачествено 3-компонентно полиуретан бетон покритие за слоеве с дебелина 9 мм. Нанася се с гребло. За подове в мокри помещения, подложени на въздействието на гореща вода и химикали. PU-CONCRETE 4011 осигурява тествана за устойчивост на хлъзгане повърхност в мокри помещения със степен R11.

Налично в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив
Състои се от PU-CONCRETE 4 000 A+B + PU-CONCRETE 4010 компонент C

Разход	** 16 – 20 kg/ m2	32.50 kg
Смесване	A : B : C = 3.25 : 3.25 : 26.0	65.00 kg
Време на втвърдяване	** 8 - 10 часа при 20 °C	
Плътност A+B	**2.02 kg/l	

PU-CONCRETE 4012

PU-CONCRETE 4012 Stable Хим. устойчиво здраво 3-компонентен полиуретан бетон за вдлъбнати и триъгълни корнизи, цветен

Устойчив 3-компон. полиуретан бетон разтвор за вдлъбнати и триъгълни корнизи в комбинация с полиуретан бетон покритията на KLB. За мокри помещения подложени на въздействието на топла вода и химикали.

Наличен в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив

Разход	** 2.2 – 2.8 kg/ linear m	15.10 kg
Смесване	A : B : C = 1.0 : 1.0 : 13.0	
Време на изсъхване	** 10 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 2.12 kg/l	

PU-CONCRETE 4050

PU-CONCRETE 4050 Base Coat 3-компонентен полиуретан бетон грунд , като компонент от системата на полиуретан бетоновите покрития

3-компон. полиуретан бетон запечатващ топ за грапави /посипани с кварц покрития.

Наличен в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив

Разход	** 0.4 – 0.5 kg/ m2	5.60 kg
Смесване	A : B : C = 1.8 : 2.2 : 1.4	
Време на изсъхване	** 16 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.3 kg/l	

PU-CONCRETE 4080

PU-CONCRETE 4080 Sealer 3-компонентно полиуретан бетон защитно покритие, като компонент от системата на полиуретан бетоновите покрития, цветно

3-компонентно полиуретан бетон защитно покритие/запечатка за грапави /посипани с кварц покрития.

Наличен в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив

Разход	** 0.65 –0.90 kg/ m2	7.60 kg
Смесване	A : B : C = 2.0 : 2.0 : 3.6	
Време на изсъхване	** 16 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.53 kg/l	

PU 465 LQ

PU 465 LQ 2-компон. фугираща смес за заливане на съединителни и компенсаторни фуги за PU-бетон, цветна

Течна, пластична, не съдържаща разтворител 2- компонентна полиуретанова фугираща смес за заливане по-специално на компенсаторни и съединителни фуги с малко движение. Особено подходяща за покрития от PU-бетон. С добра износоустойчивост и висока устойчивост на темепература и химикали. Както всяка фугираща смес на основа полиуретан, ще даде леко отклонение в цвета, без това да промени по никакъв начин техническите ѝ свойства.
Налична в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив

Разход	A : B = 100 : 15	1 kg
Смесване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Време на изсъхване	** 35 %	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

PU 465

PU 465 2-компон. фугираща паста за съединителни и компенсаторни фуги за PU-бетон, цветна

Цветна 2-компонентна полиуретанова фугираща смес за компенсаторни и съединителни фуги с малко движение, пастообразна, пластична, не съдържаща разтворител. Особено подходяща за покрития от PU-бетон. С добра износоустойчивост и висока устойчивост на темепература и химикали. Както всяка фугираща смес на основа полиуретан, ще даде леко отклонение в цвета, без това да промени по никакъв начин техническите ѝ свойства.

Налична в следните цветове: Беж, червен, зелен, сив

Разход	A : B = 100 : 15	1 kg
Смесване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Време на втвърдяване	** 35 %	
Плътност A+B	** 1.45 kg/l	

Бял корунд

БЯЛ КОРУНД - Специален гранулат за анти-хлъзгащи покрития

Бял, ръбест, специален гранулат за анти-хлъзгащи покрития. Износоустойчив, особено подходящ за PU-бетон и други устойчиви на хлъзгане покрития.

Зърнометрия – 0.5/1.0 мм
Зърнометрия – 0.6/1.2 мм

	Торба	25 кг

АКРИЛНИ СМОЛИ

AC 20

AC 20 Бързо съхнеща акрилна смола за грундове

Нисковискозен, бързо съхнещ 2-компонентен акрилен грунд за покрития от акрилна смола. Подходящ, също, за използване като бързо съхнещ грунд, преди полагането на епоксидни покрития с поръсване на пясък между отделните слоеве, както и за възстановяване на пукнатини.

Поръчвайте втвърдяващия компонент отделно. Само опаковките от 1 кг съдържат втвърдител!

Разход при използване	** 0.35 – 0.45 kg/m²	190 kg
като грунд		25 kg
Смесване	A : B = 100 : 2 - 7	10 кг
Време на изсъхване	** 20 – 40 мин. при 20 °C	12 бр. x 1 кг
Плътност A+B	** 1.01 kg/l	

AC 313

AC 313 2-компонентна акрилна смола за покрития, не цветна

Бързо съхнеща, еластична 2-компонентна акрилна смола за покрития, по-специално за грапави покрития в мокри помещения. За тази цел добавете пигменти и KLB-Пясък 2/1, както и втвърдител.
Зоните, поръсени с (цветен) пясък, трябва да се запечатат със защитното покритие KLB-SYSTEM ACRYLIC AC 826.

Поръчайте втвърдяващият компонент отделно!

Разход	** 1.20 – 3.00 kg/ m²	200 кг
Смесване	A : B = 100 : 2 - 6	25 kg
Време на изсъхване	** 30 - 60 мин. при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	**0.99 kg/l	

AC 320

AC 320 2-компонентна акрилна смола за саморазливни гладки покрития

Бързо съхнеща, еластична 2-компонентна акрилна смола за гладки покрития, с или без добавка на декоративен чипс. Добавят се пигменти и KLB-Пясък 2/1, както, и втвърдител.
Гладките акрилни покрити трябва да се запечатват със защитното покритие KLB-SYSTEM ACRYLIC AC 820, не цветно.

Поръчайте втвърдяващият компонент отделно!

Разход	** 1.20 – 3.00 kg/ m²	200 кг
Смесване	A : B = 100 : 2 - 6	25 kg
Време на изсъхване	** 40 - 60 мин. при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	**0.99 kg/l	

AC 390

AC 390 2-компонентна акрилна смола за еластични покрития, не цветна

Бързо съхнеща, 2-компонентна покривна акрилна смола за саморазливни междинни слоеве, метал и еластични субстрати.

Поръчайте втвърдяващият компонент отделно!

Разход	** 1.50 – 2.30 kg/m²	200 кг
Смесване	A : B : C = 100 : 1 : 5	25 kg
Време на изсъхване	** 30 – 60 мин. при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	** 1.00 kg/l	

AC 820

AC 820 2-компонентно акрилно защитно покритие - запечатка, не цветна

Нисковискозна, бързо съхнеща 2-компонентна акрилна смола, която се използва за запечатване както на гладки подове, така и на грапави подове, поръсени с декоративен чипс или с кварцов пясък. Много леко пожълтява. Особено подходяща за сухи пространства на закрито.

Поръчайте втвърдяващият компонент отделно!

Разход	** 0.40 – 0.60 kg/ m²	190 кг
Смесване	A : B = 100 : 1 - 4	25 kg
Време на изсъхване	** 30 - 60 мин. при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	**1.01 kg/l	

AC 826

AC 826 2-компонентно акрилно защитно покритие - запечатка, не цветна

Нисковискозна, бързо съхнеща 2-компонентна акрилна смола, която се използва за запечатване на грапави антихлъзгащи подове в мокри помещения. Много леко пожълтява. Особено подходяща за пространства на закрито.

Поръчайте втвърдяващият компонент отделно!

Разход	** 0.40 – 0.60 kg/ m²	190 кг
Смесване	A : B = 100 : 1 - 4	25 kg
Време на изсъхване	** 30 - 60 мин. при 20 °C	10 kg
Плътност A+B	**1.01 kg/l	

AC 357

AC 357 Готов за употреба разтвор от 2-компонентна акрилна смола

Бързо съхнещ, 2-компонентен разтвор от акрилна смола.Използва се за ремонт на бетон и за изравнителни слоеве с дебелина от 3 до 20 мм върху минерални повърхности. Лесен за работа, бързо съхнещ,. Устойчив на механично натоварване след 2 часа.

Разход	** 2.00 kg/ m²/mm	25 kg
Смесване	A : B = 1 : 7.5 - 8	
Време на изсъхване	** 1 - 2 часа при 20 °C	
Плътност A+B	**2.01 kg/l	

AC 395

AC 395 2 комп. акрилна смола за фугиране

Сива 2 компонентна свързваща смола за пластично запълване на оформени в бетона фуги. Готова за употреба, бързо стягаща, може да се шлайфа, с включен компонент – втвърдител.

Време на изсъхване	** 20 – 40 мин. при 20 °C	12x1 kg
Плътност A+B	** 1.65 kg/l	1 kg

AC 1280

AC 1280 2 комп. акрилна смола за възстановяване

Ниско вискозна, бързо втвърдяваща 2 комп. акрилна смола за възстановяване. Използва се за пукнатини в замазки и за дребни увреждания по повърхността. Поръчвайте втвърдяващия компонент отделно. Само опаковките от 1 кг съдържат втвърдител!

Смесване	A : B = 100 : 2 - 4	15.10 kg
Време на изсъхване	** 1 час при 20 °C	
Плътност A + B	** 1.00 kg/l	

AC-втвърдител

AC - Втвърдител за акрилни смоли

Втвърдител за акрилни смоли.
За постигане на отлични резултати, съблюдавайте указаното за добавяне количество

Разход	** 1 – 5% на смола	25 kg
		5 kg
		0.4 kg

EP 799 Conductive

EP 200 EL +

EP 211 ESD

EP 799 ESD

ЕЛЕКТРОПРОВОДИМИ ПОКРИТИЯ

EP 799 Conductive Base Coat Епоксиден грунд с висока електропроводимост

Не съдържащ разтворител, 2-компонентен епоксиден електропроводим слой. Използва се в системите за електропроводими покрития. Лесна за работа епоксидна емулсия. За KLB-System Epoxy EP 211 ESD да се използва специално предназначеният електропроводим EP 799 ESD.

Разход	** 0.10 – 0.14 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 1 : 4	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.08 kg/l	

EP 200 EL + Електро-проводимо епоксидно покритие, цветно

Електропроводимо, 2-компонентно разливно епоксидно покритие за гладки подове. Използва се само в комбинация с KLB-System Epoxy EP 799. За електростатично отделяне/ разтоварване да се използва само KLB-System Polyurethane PU 881 EL + като горно защитно покритие.

Разход	** 1.90 – 2.30 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.65 kg/l	

EP 211 ESD Електро-проводимо покритие,специално за площи с електростатично отделяне, цветно

Готово за употреба, не съдържащо разтворител, електропроводимо 2-компонентно епоксидно подово покритие за зони с повишени изисквания към за електростатично разтоварване и устойчивост на преход/преходна устойчивост. Подходящо за ESD – в съответствие с DIN EN 61340-4-5-1/2, DIN EN 61340-4-5, DIN EN 61340-4-5-1, както и изискване за преходна устойчивост, съгласно VDE 0100-600. Използва се в комбинация със специално проводимо покритие KLB-SYSTEM EPOXY E3 799 ESD.

Разход	** 1.80 – 2.20 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	12 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.37 kg/l	

EP 799 ESD Електро-проводим грунд за EP 211 ESD

Не съдържащо разтворител, 2-компонентно епоксидно електропроводимо покритие. Продукт от системата KLB-SYSTEM EPOXY EP 211 ESD за ESD-проводими подови покрития с дефинирана/определена преходна устойчивост.

		10 kg

EP 280 WHG

EP 280 WHG Електро-проводимо, химически устойчиво покритие, цветно

Електропроводимо, химически устойчиво покритие за колекторни канализации/колектори на отпадни води, съгласно Закона за водните ресурси. С акредитация от надзора на обекти. Подходящо за изолирани/ защитени срещу експлозия зони.

Разход	** 2.40 – 2.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 285 EL+

EP 285 EL+ Химически устойчиво, електро-проводимо, 2-компонентно покритие, цветно

Висококачествено 2-компонентно разливно епоксидно покритие с отлична химическа устойчивост. Слоеве от 1.5 – 2.5 мм. Електропорводимо само в комбинация с високо проводимия грунд KLB-System Epoxy EP 799

Разход	** 2.40 – 2.60 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 14 - 18 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.60 kg/l	

EP 785 EL +

P 785 EL + Електропроводимо водо-паро-пропускливо разливно покритие, цветно

Не съдържащо разтворител, цветно разливно покритие. Използва се в комбинация с електропроводимия грунд EP799

Разход	** 2.60 – 3.00 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 1 : 10	11 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.76 kg/l	

EP 790 EL +

EP 790 EL + Електропроводимо 2-компонентно епоксидно защитно покритие, мат ефект, цветно

Електропроводимо, цветно 2-компонентно епоксидно защитно покритие с ниско съдържание на разтворители. Мат запечатка за EP 785 EL+

Разход	** 0.15 – 0.18 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 1 : 2	
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.24 kg/l	

PU 413 EL+

PU 413 EL+ Проводимо, еластично 2-компонентно полиуретаново разливно покритие, цветно

Цветно, електропроводимо, еластично 2-компонентно полиуретаново покритие с добра устойчивост на киселини. Използва се в комбинация с епоксидния грунд с висока електропроводимост EP799 и в зависимост от изискванията, с PU 881 EL + като завършващо покритие. Подходящо за повърхности, податливи на деформации като асфалтови замазки.

Не устойчиво на пожълтяване!

Разход	** 1.90 – 2.30 kg/ m2	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.43 kg/l	

PU 881 EL+

PU 881 EL+ Проводимо, 2-компонентно полиуретаново защитно покритие, мат, цветно,

Проводимо 2-компонентно полиуретаново защитно покритие на основа разтворители за употреба върху полиуретанови и епоксидни покрития. Пригодно също за електростатично отделяне/разтоварване.

Разход	** 0.12 – 0.15 kg/ m2	10 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.31 kg/l	

ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ И ИМПРЕГНАТОРИ

BI 960 1-компонентен импрегнатор на база полимер-силикат

Еднокомпонентен, готов за употреба импрегнатор за повърхности на циментова основа, като бетон. Предназначен главно за създаване на гладки бетонови повърхности с висококачествен безцветен завършек. Подходящ също за груби бетонни паважни плочи

Разход	** 0.08 – 0.15 kg/ m2	10 kg
Време на изсъхване	** 1 - 2 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

EP 705 E 2-компонентно епоксидно защитно покритие – мат запечатка с ниска емисия на летливи органични съединения

Безцеветна 2-компонентна епоксидна емулсия с ниска емисия за матов завършек на епоксидни покрития - запечатка.
С акредитация от DIBt – Немския институт за строителни технологии за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 2 - 3	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.07 kg/l	

EP 706 E 2-компонентно епоксидно защитно покритие – цветна мат запечатка с ниска емисия на летливи органични съединения

Цветна 2-компонентна епоксидна емулсия с ниска емисия за матов завършек на епоксидни покрития - запечатка.
С акредитация от DIBt – Немския институт за строителни технологии за използване в пространства за развлечение и отдих

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 2 - 3	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

EP 722 E 2-компонентна епоксидна смола – емулсия, неоцветена

2-компонентна епоксидна смола - емулсия. Безцветен импрегнатор за минерални повърхности като бетон, замазки и трудни за покриване субстрати. Разреждащ се с вода, концентрат.

Разход	** 0.04 – 0.10 kg/ m2	30 kg
Смесване	1 кг смола : 0,5-1 л вода	12 kg
Време на изсъхване	A : B = 1 : 2	
Плътност A+B	** 18 -24 часа при 20 °C	

EP 740 E 2-компонентна епоксидна емулсия – защитно покритие, полу мат, цветно

Не съдържаща разтворител, на водна основа, матова 2-компонентна емулсия от епоксидна смола, която се използва като защитно покритие за индустриални и търговски площи, подложени на леко натоварване. Разрежда се с вода.
С DIBt /Немския институт за строителни технологии/ акредитация за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.25 – 0.35 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 1 : 5	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.32 kg/l	

EP 750 E

EP 750 E Нискоемисионна 2-компонентна епоксидна емулсия – защитно покритие, гланцова, цветна

Нискоемисионна, гланцова, 2-компонентна емулсия от епоксидна смола, която се използва като защитно покритие за индустриални и търговски площи, подложени на леко натоварване. Съвременна технология на водна основа. Не съдържа разтворител. Нанася се с валяк. Разрежда се с вода.

Разход	** 0.20 – 0.30 kg/ m2	25 kg
Смесване	A : B = 1 : 5	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.35 kg/l	

EP 860

EP 860 2-компонентно епоксидно защитно покритие – гел запечатка, неоцветено

2-компонентна епоксидна запечатка на основа разтворители с гел консистенция. За запечатване с мат ефект на индустриални площи с голямо натоварване. Отлична химическа устойчивост.

Разход	** 0.13 – 0.18 kg/ m²	25 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.02 kg/l	

EP 861

EP 861 2-компонентно епоксидно защитно покритие – гел запечатка, цветно

2-компонентна епоксидна запечатка на основа разтворители с гел консистенция. За запечатване с мат ефект на индустриални площи с голямо натоварване. Отлична химическа устойчивост

Разход	** 0.13 – 0.18 kg/ m²	25 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.11 kg/l	

PU 805 E

PU 805 E Нискоемисионно, щадящо околната среда 2-компонентно защитно покритие, мат

Нискоемисионно, неоцветено, устойчиво на светлина, 2 компонентно матово защитно покритие на основата на висококачествена полиуретан-дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се използва като завършващо мат покритие. Тествано по метода за съдържание на емисии от AgBB – Немския Институт за строителни технологии емисии. Класифицирано като много нискоемисионно. С акредитация от DIBt – Немския институт за строителни технологии за използване в пространства за развлечение и отдих.

Разход	** 0.12 – 0.16 kg/ m²	10 kg
Смесване	A : B = 100 : 13.6	5 kg
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.06 kg/l	

PU 806 E

PU 806 E Нискоемисионно, щадящо околната среда 2-компонентно матово защитно покритие, цветно

Нискоемисионно, цветно, устойчиво на светлина, 2 компонентно матово защитно покритие на основата на висококачествена полиуретан-дисперсна система.
Лесно за нанасяне. Може да се използва като завършващо мат покритие. Тествано по метода за съдържание на емисии от AgBB

Разход	** 0.14 – 0.18 kg/ m²	10 kg
Смесване	A : B = 100 : 13.6	5 kg
Време на изсъхване	** 12 - 14 часа при 20 °C	

– Немския Институт за строителни технологии емисии. Класифицирано като много нискоемисионно. С акредитация от DIBt – Немския институт за строителни технологии за използване в пространства за развлечение и отдих.

PU 880 2-компонентно защитно покритие, мат, неоцветено

PU 880

Неоцветено, 2-компонентно матово защитно покритие на основа полиуретан. Добра устойчивост на механично натоварване. Много добра устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на светлина. Съдържа разтворители.

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m²	30 kg
Смесване	A : B = 4 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	5 kg
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

PU 881 2-компонентно защитно покритие, мат, неоцветено

PU 881

Цветно, 2-компонентно матово защитно покритие на основа полиуретан. Добра устойчивост на механично натоварване. Много добра устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на светлина. Съдържа разтворители.

Разход	** 0.12 – 0.18 kg/ m²	30 kg
Смесване	A : B = 5 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.15 kg/l	

PU 882 2-компонентно защитно покритие, полу-гланц, неоцветено

PU 882

Неоцветено, полу-гланцово 2-компонентно защитно покритие на основа полиуретан. Много добра устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на светлина. Напречно свързване и висока износоустойчивост. Фино текстурирана повърхност. Съдържа разтворители.

Разход	** 0.15 – 0.18 kg/ m²	30 kg
Смесване	A : B = 3 : 1	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.05 kg/l	

PU 883 2-компонентно защитно покритие, полу-гланц, цветно

PU 883

Цветно, полу-гланцово 2-компонентно защитно покритие на основа полиуретан. Много добра устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на светлина. Напречно свързване и висока износоустойчивост. Регулирана тиксотропност, която в резултат дава фино текстурирана повърхност. Съдържа разтворители

Разход	** 0.15 – 0.18 kg/ m²	30 kg
Смесване	A : B = 10 : 3	10 kg
Време на изсъхване	** 18 - 24 часа при 20 °C	
Плътност A+B	** 1.10 kg/l	

PS 25 PS 22 PS 88 PS 90 VR 24 VR 28

ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА, РАЗРЕДИТЕЛИ И ДОБВКИ

PS 25 Почистващ концентрат за индустриални подове

Концентрирана смес за почистване на индустриални подове. Широка гама приложения. Не разяжда подовите покрития.

10 lt
5 lt
1 lt

PS 22 Обезмаслител

Концентрат за почистване на остатъци от нефтени продукти, смазки и машинни масло, преди полагането на покрития. Използва се в комбинация с епоксидния грунд EP 52 Special и с водоразтворимия грунд EP 78.

10 lt

PS 88 Запечатка за поддържане на индустриални подове

Висококачествена запечатка за поддържане на индустриални и търговски площи с голямо натоварване. Особено подходяща за водо-паро пропускливото покритие EP 785 HS, както и за други покрития, с предшестващо основно почистване.

10 lt
5 lt
1 lt

PS 90 Запечатка за поддържане на електро проводими подове

Висококачествена запечатка за поддържане на електропроводими индустриални подове. Особено подходяща за системата EP 785 EL +.

Разход	0.025 – 0.04 l/m²	5 lt
Плътност A+B	** 1.01 kg/l	

VR 24 Разредител и почистващ агент за епоксидни смоли

Разредител и средство за отстраняване на епоксидни смоли.
Силно възпламеним.

Не е подходящ за полиуретанови смоли!

Точка на запалване	+ 12 °C	10 lt
Индикатор	F (Силно възпламеним)	
Плътност	** 0.79 g/cm³	

VR 28 Разредител и почистващ агент за полиуретанови смоли

Разредител и средство за отстраняване на полиуретанови смоли. Може да се използва като почистващ агент и за епоксидни смоли.
Възпламеним.

Точка на запалване	+ 40 °C	10 lt
Индикатор	Xn (Вреден за здравето) N (Вреден за околната среда)	
Плътност	** 0.92 g/cm³	

VR 33

VR 33 Почистващ агент за епоксидни смоли

Мощно средство за почистване на инструменти и машини.
Силно възпламеним.

Не се препоръчва употребата му като разредител.

Точка на запалване	- 4 °C	10 lt
Индикатор	X (дразнещ)	
	F (Силно възпламеним)	
Плътност	** 0.81 g/cm³	

VR 119

VR 119 Почистващ агент за акрилни смоли

Средство за почистване на инструментариума, подходящ за обработване на покрития от акрилни смоли
Силно възпламеним.

		10 lt

Agent 3 S

Тиксотропен агент 3 Super - универсално средство за сгъстяване

Бяла пудра. Средство за сгъстяване на състави за тиксотропни слоеве. За употреба върху вертикални повърхности, сводове и други такива.

Дозировка	1 - 5 %	10 kg
		1.5 kg

Agent 5 FT

Тиксотропен агент 5 FT Добавка от фибри. Средство за сгъстяване – Лесно за разбъркване!

Бяла добавка от фибри. Лесно и безпрашно смесване. Идеална за епоксидни разтвори.

Дозировка	1 - 5 %	10 kg
		1.5 kg

VA 1040
VA 1035
VA 1050
VA 300
Мед

АКСЕСОАРИ

Фибромрежа VA 1040

Фибромрежа за полагане на реактивни смоли върху стени и подове. Особено подходяща за полагане на твърди покрития върху стени, като KLB EP 652 W

Плътност 0.075 kg/ m²	Ролка 100 м²

Укрепваща тъкан VA 1035

Лека, устойчива на скъсване, укрепваща тъкан за премостване на пукнатини при системите от реактивни смоли от полиуретан като KLB-SYSTEM PU 425 и PU 426, еластичен или нееластичен акрил или от епоксид. Лека покривност на единица площ и лесно полагане във флуидна запечатка с иглен валяк или валяк за ламинат.

	Ролка 100 м²

Укрепваща тъкан VA 1050

Укрепваща тъкан с леко напречно свързване. Използва се като слой за премостване на системи от полиуретанови реактивни смоли като KLB-SYSTEM PU 425 и PU 426, еластичен акрил или от епоксидни смоли. Способства свързването. Лесна за работа и с висока устойчивост.

	Ролка 50 м²

Укрепваща тъкан VA 125 x 300

Стъкло-мрежа като укрепващ слой за покрития от реактивни смоли. Използва се в комбинация с KLB-SYSTEM EPOXY EP 699S за здрави, хигиенични стенни покрития. За стабилизиране и премостване. Тегло на единица площ: 300 g/m².

	Ролка 130 м²

Медна лента

Самозалепваща се, електропроводима медна лента. Използва се за заземяване на отвеждащи слоеве.

	Ролка 50 м²

Заземяващ комплект

RHX 75

Стъклени перли

Матиращ агент

Заземяващ комплект с 1 м медна лента

Контактната, заземяваща и тестова точка са идеалният завършек на проводимите покрития. Свързва отвеждащото легло с точката на заземяване. Лесен за полагане. Може да се използва като измервателна точка. Съдържа 1 м самозалепваща медна лента.

	1 брой

Faucet Mold 2”

Висококачествена отливка за метална фасета 2” за многократна употреба за метални барабани.

	1 брой

Антихлъзгаща добавка RHX 75

Висококачествен гранулат за увеличаване устойчивостта на хлъзгане до клас R10. Използва се като добавка към EP 705 E, EP 706 E, EP 740 E, PU 805 E, PU 806 E и други. Подходящ за употреба при безцветни запечатки. Дозата варира от 3 – 6 %

	Торба 0.75 кг
	Кофа : 5 кг

Стъклени перли

Стъклени перли за завършващи епоксидни покрития с лек анти-хлъзгащ ефект - клас R9/R10. Прибавят се прибилизително 15% перли към епоксидната с-ма EP 175 Special.

Торба	25 кг

Матиращ агент

Средство за поръсване върху покрития от епоксидни смоли и полиуретан с цел постигане на мат ефект.

Торба	25 кг

ПИГМЕНТИ И PVC ЧИПОВЕ

KLB пигменти и разноцветни чипсове (PVC люспи/частици)

Цветен пигмент

Пигменти в определени цветове за оцветяване на покрития от акрилни смоли, епоксидни грундове и покривни разтвори.
Добавят се 5 - 10 % към смолата, в зависимост от системата и изискванията към нея.

Стандартни цветове:
RAL 1001 RAL7001 RAL 7032
RAL 1015 RAL 7015 RAL 7035
RAL 3009 RAL 7023 RAL 7038
RAL 6011 RAL 7030 RAL 7040

Други цветове по избор, срещу допълнително заплащане.

	25 кг
	10 кг
	1 кг

Разноцветни чипсове (PVC люспи/частици)

Цветни декоративни люспи с размер 1 мм и 3 мм за поръсване върху епоксидни, полиуретанови и покрития от акрилни смоли, с цел постигане на декоративен ефект.

Налични само в един цвят, а не в цветови комбинации.

RAL 1002 RAL 5013 RAL 7030
RAL 1006 RAL 5017 RAL 7035
RAL 1015 RAL 5018 RAL 7037
RAL 1016 RAL 5024 RAL 8024
RAL 2003 RAL 6016 RAL 9003
RAL 3001 RAL 6021 RAL 9004
RAL 3020 RAL 7004

Кашон:	20 кг
Кофа:	10 кг
Кофа:	1 кг

КВАРЦОВ ПЯСЪК

KLB Пясък-комбинация 1 Смес от кварц-пясък за разтвори и замазки

Смес от кварцов пясък, много често използван в комбинация с EP 150 за замазки, разтвори за индустриални покрития и изравнителни слоеве под покрития от реактивни смоли. За слоеве с дебелина до 6 мм. Съотношение на смесване 8-10 кгпясък: 1 кг епоксидна смола.

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

KLB Пясък-комбинация 2/1 Пълнител за изравнителни слоеве и хастари

Стандартна смес от кварцов пясък за хастари и добавка за ненапълнени системи за покрития на основа епоксидни и акрилни смоли, като KLB-SYSTEM EP 99, EP 100, VS, AC 313, AC 320, AC 390.

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

KLB Пясък-комбинация 3/1 Пълнител за хастари и грундове

Смес от кварцов пясък до 1 мм за устойчиви на хлъзгане RHX-покрития, дебели изравнителни слоеве и основни слоеве за грапави покрития, както и добавка за ненапълнени грундове и покрития като KLB-SYSTEM EPOXY EP 30, EP 50, EP 55, EP 99 и EP 100 VS.

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

KLB Пясък-комбинация 4/1 Пълнител за хастари и грундове

Смес от кварцов пясък до 1,5 мм за устойчиви на хлъзгане RHX-покрития, дебели изравнителни слоеве и основни слоеве за грапави покрития, както и добавка за ненапълнени грундове и покрития като KLB-SYSTEM EPOXY EP 30, EP 50, EP 55, EP 99 и EP 100 VS.

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

Кварцов пясък за напълване или за поръсване

Пясък за напълване или за поръсване.

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

Размер на частиците:
0.06 / 0.2 мм
0.1 / 0.3 мм
0.3 / 0.8 мм
0.7 / 1.2 мм

Силициев карбид, антрацит

Устойчива на износване, специална добавка за фино поръсване.
Размер на частиците:
0.2 / 0.5 мм
0.3 / 0.8 мм
0.7 / 1.2 мм

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

Бял корунд - специален гранулат за анти-хлъзгащи покрития

Бял, специален гранулат за анти-хлъзгащи покрития. Износоустойчив. Особено подходящ за полиуретан бетон и други, устойчиви на хлъзгане покрития.

Размер на частиците:
0.5 / 1.0 мм
0.6 / 1.2 мм

Торби от 25 кг

Палет: 1000 кг

ГАМА СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ НА KLB ПОКРИТИЯ

Beige
approx. Ral 1001

Light ivory
approx. Ral 1015

Oxide red
approx. Ral 3009

Pigeon blue
approx. Ral 514

Reseda green
approx. Ral 6011

Siver grey
approx. Ral 7001

Slate grey
approx. Ral 7015

Anthracite grey
approx. Ral 7016

Concrete grey
approx. Ral 7023

Stone grey
approx. Ral 7030

Pebble grey
approx. Ral 7032

Pebble grey
approx. Ral 7032

Light grey
approx. Ral 7035

Agate grey
approx. Ral 7038

Window grey
approx. Ral 7040