

KATRET ACC

Влагозадържаща течност за бетон

Описание на продукта :

KATRET ACC е влагозадържаща течност на водна основа и на основата на акрилна смола, която се нанася върху повърхности, върху които вече е положен бетон и повърхностен втвърдител **KATRET TOP**. **KATRET ACC** е еднокомпонентен течен изсушител, който предпазва новонанесените повърхности от появата на пукнатини, в резултат от бързото изпарение на водата в бетона.

Области на приложение :

- Бетонни замазки
- Гаражи, паркинги и складове
- Наливане на бетон в горещо време
- Повърхности, върху които е нанесен един от трите вида повърхностни втвърдители **KATRET TOP**, в зависимост от съдържащите се агрегати.

Характеристики :

- Предпазва бетони и замазки от абразия и изтъркване
- Способства получаването на твърда повърхност без прах
- Образуваният слой прозрачен филм увеличава непромокаемостта на бетона
- Намалява риска от образуване на пукнатини на етап изсъхване и втвърдяване на пресния бетон, предотвратявайки преждевременното изпарение на водата от него
- Предпазва от образуване на шупли в бетона

Технически данни :

Цвят	Бял
Време на изсъхване (h)	1
Плътност (при +20°C)	1,0 kg/l
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C

Техническите данни са приблизителни стойности, получени при температура +20°C и относителна влажност 50 %.

Подготовка на основата :

- Влагозадържащата течност **KATRET ACC** се нанася тогава, когато повърхността на пресния бетон изсветлее и когато бетонът се е втвърдил до степен такава, че върху него може да се стъпва.
- Нанася се минимум 30 минути след полагане на повърхностния втвърдител **KATRET TOP**.

Нанасяне :

- Преди нансяне опаковката с течност трябва да се разклати добре.
- **KATRET ACC** се разнася равномерно с четка, валик или машини за пръскане под ниско налягане.
- Не трябва да се допуска напластяване или концентриране на материал на едно място върху повърхността; ако това се случи, той трябва да се разнесе равномерно с четка.
- Материалът не бива да се нанася в дъждовно време.

След нанасяне :

Новонанесените повърхности трябва да са защитени от директна слънчева светлина, неблагоприятни атмосферни условия и високи температури (+35°C).

Разходна норма :

Приблизително 0,200 – 0,250 кг/м²

Разходната норма е теоретично определена и се препоръчва да се направи пробно полагане на определено количество върху мостра, преди започване на работа.

Опаковка :

В 30 кг пластмасови туби

Съхранение :

- Да се пазят от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия.
- Да се съхраняват при +5°C в сухи и хладни помещения, без излаз на пряка слънчева светлина.
- Отворените туби да се затварят незабавно, а останалите отворени трябва да се изхвърлят.
- Срокът на годност е максимум 12 месеца, при условие че се спазват посочените по-горе условия на съхранение.

Мерки по безопасност и здраве :

Инструкциите по здраве и безопасност, първа помощ, изливане и изхвърляне на продукта, вижте в отделния Лист за безопасност на продукта /SDS/.