

KATRET MPP

Универсален грунд

Описание на продукта :

KATRET MPP е прозрачно-бял дисперсен грунд, който позволява последващото покритие да се втвърди без пукнатини и който повишава способността му да прилепва върху повърхности, като регулира тяхната абсорбция.

Области на приложение :

- Повърхности на открито и закрито
- Върху стени, подове и тавани
- Върху повърхности като бетон, видим бетон, камък и пемза тухли, брикети, варовик и др.

Характеристики :

- Предпазва мазилката от напукване благодарение на бързото абсорбиране на вода от повърхността
- Предотвратява образуването на въздушни мехурчета върху повърхността на нанасяне
- Балансира периодите на съсъхване и свиване на мазилка на минерална основа
- Осигурява изсъхване без пукнатини чрез увеличаване на адхезията
- При правилно изсъхване образува покриващ филм
- Втвърденият грунд е устойчив на вода, постоянна влага и замръзване
- Намалява разхода на материалите за нанасяне върху него, тъй като увеличава силата на прилепване към повърхностите
- Върху него могат да се нанасят мазилки на циментова и анхидридна основа, минерални мазилки и бои
- Огнеустойчивост

Технически данни :

Цвят	Прозрачно-бял
Обемно тегло (kg/ltr)	1,0 ±0,2
Време на първоначално изсъхване	~2
Окончателно изсъхване (h)	-24
Температура на средата за/при	между +5°C и +35°C
Термоустойчивост	между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизителни стойности, получени при температура +20°C и относителна влажност 50 %.

Подготовка на основата :

- Повърхността за нанасяне трябва да бъде здрава, без пукнатини и с достатъчна товаропоносимост.
- Повърхността за нанасяне трябва да бъде почистена от прах, утайки, остатъци от цимент и способстващи отделянето материали, като смазки и масла за декофриране.
- Негодните, увредени и нездравни повърхности трябва да бъдат отстранени.
- Повърхността за нанасяне не трябва да бъде мокра и с по-голяма от необходимото влажност.
- Много гладките повърхности като видим бетон или шлайфан бетон се препоръчва да се награват преди нанасянето.

Нанасяне :

- В зависимост от характеристиките на повърхността, към **KATRET MPP** може да се прибави вода.
- Нанасянето се извършва с четка или с валик.
- Не трябва да се допуска появата на бучки/мехурчета по време на нанасянето.
- Времето на вентилация и изсъхване трябва да се следи, съобразно характеристиките на повърхността.

Разходна норма :

Приблизително 0,1 – 0,2 кг/м² на слой.

Разходната норма е теоретично определена и се препоръчва да се направи пробно полагане на определено количество върху мостра, преди започване на работа.

Характеристики на повърхността, където ще се нанася грунд	Съотношение на вода за добавяне (KATRET MPP : Вода)
- На дървени плоскости и шперплат	Не се добавя вода
- На тънки, хлъзгави мазилки на циментова основа - На бетон и бетонови покрития	1 : 1
В зависимост от състоянието на повърхностите за нанасяне:	
- Неувредени и в добро състояние, силно абсорбантни, циментови повърхности, видим бетон и анхидридни замазки	1 : 2
- Увредени и проблемни повърхности	1 : 1

Опаковка :

В 10 кг пластмасови туби

Съхранение :

- Да се пазят от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия.
- Да се съхраняват в сухи и хладни помещения.
- Отворените туби да се затварят незабавно, а останалите отворени трябва да се изхвърлят.
- Срокът на годност е максимум 12 месеца, при условие че се спазват посочените по-горе условия на съхранение.

Мерки по безопасност и здраве :

Инструкциите по здраве и безопасност, първа помощ, изливане и изхвърляне на продукта, вижте в отделния Лист за безопасност на продукта /SDS/.